



EN 998-2:2016

EKORU SRL

Sede Legale
via Lufrano 72, I
80040 Volla (NA)

stabilimento produttivo:
Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400
81030 Gricignano Di Aversa (CE)

www.ekoru.it



21 SIGILMALT

n° GB-L-16-02-2021

Malta da muratura leggera (L)

Reazione al fuoco	classe A1
Resistenza a compressione	M2,5
Assorbimento d'acqua "c"	0,55 Kg/(m ² • min ^{0,5})
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ" (valore tabulato)	5<μ<20
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm ²
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,24 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS